

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукт – антипригарное покрытие Foam Kote 7600 для процесса ЛГМ (чугунное и стальное литьё)

Параметры покрытия при отгрузке в бочках

Характеристики	Общие значения	Фактические параметры
Вязкость, CPS (маховик 4@20 RPM)	2600-2800	2640
% твёрдых частиц	54,00 % - 58,00 %	56,94 %
Газопроницаемость	80-100	89
Толщина диска	.30-.050	0.039

Параметры покрытия в ванне для окунания

Характеристики	Общие значения	Фактические параметры
Вязкость, CPS (маховик 3@20 RPM)	2100-2300	2180
% твёрдых частиц	54,00 - 56.00	55,82
Газопроницаемость	100-130	105
Толщина диска	.030-.040	0,035